

NÁVOD PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ VÝROBKU

ACCOPLAST USB-2

Elastická zálivková dvousložková polyuretanová zálivka za studena odolná leteckému petroleji
Odpovídá normě SS.S 200 E



EN 14188-2

OBLASTI POUŽITÍ

Zaplnění dilatačních a smršťovacích spár pro:

- betonové chodníky a vozovky určené pro letiště, silnice a dálnice
- betonové průmyslové podlahy
- spoje beton/beton, kov/beton, kov/kov
- pro spáry vertikální nebo nakloněné používat tříložkovou thixotropní variantu

DEFINICE

- ACCOPLAST USB-2 je dvousložkový polyuretan za studena

VÝHODY

- použití za studena (od + 3°C)
- výborná přilnavost s PRIMEREM 2206 na beton a s PRIMEREM M na kov
- odolný leteckému petroleji

CHARAKTERISTIKA

- | | | |
|--|------------|---------------------------|
| ➤ Klasifikace AFNOR | | Skupina 1 / třída 6 A |
| ➤ Váhový poměr A/B | | 100 / 40 |
| ➤ Doba použití při | 10°C | 50 minut |
| | 20°C | 40 minut |
| | 30°C | 30 minut |
| ➤ Doba vytvrzení při | 10°C | 18 hodin |
| | 20°C | 8 hodin |
| | 30°C | 6 hodin |
| ➤ Hustota při 20°C | složka A | 1,55±0,05 |
| | složka B | 1,05±0,05 |
| | složky A+B | 1,35±0,05 |
| ➤ Tvrdost dle stupnice Shore A při 25°C | | 20 – 30 |
| ➤ Penetrace kuželem při 25°C (desetiny mm) | | 20 – 40 |
| ➤ Prodloužení při 20°C | | >250% |
| ➤ Prodloužení při -29°C | | >50% |
| ➤ Následný tah a tlak | | žádné poruchy |
| ➤ Zbarvení | | cementově šedý nebo černý |

ZPŮSOB POUŽITÍ

Podklad a příprava

- betonový podklad musí být pevný, čistý, suchý a souvislý
- v případě opravy spojů musí být stará hmota odstraněna
- na dno spoje použít výplň na předtěsnění spáry (polyuretan nebo podobnou)

Podmínky aplikace

- minimální teplota (podkladu a prostředí): +3°C a 3°C nad rosným bodem
- maximální vzdušná vlhkost: 80%

APLIKACE

- Na beton: aplikovat PRIMER 2206, pokrýt ACCOPLASTEM USB-2 za 30 min až 4 hodiny
- Na kov: aplikovat PRIMER M, pokrýt ACCOPLASTEM USB-2 za 1 – 12 hodin při 20°C
- Při skladování výrobku při teplotě nižší než 15°C předehřát složku A ve vodní lázni nebo pomocí zdroje tepla
- Je potřeba používat výkonný míchač; nalít složku B do složky A a míchat 5 minut, po zamíchání přelit směs do další nádrže a míchat další 2 minuty. Aplikovat zalévací patkou
- Pokud jsou spáry úzké, aplikovat ACCOPLAST USB-2 pomocí pneumatické pumpy typu Graco, Kremlin nebo podobné.

BALENÍ

- 20 kg (složka A 14,28 kg, složka B 5,72 kg)
- 5 kg (složka A 3,57 kg, složka B 1,43 kg)

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Při manipulaci je nezbytné přísně dodržovat hygienická pracovní pravidla: nosit rukavice a brýle
- Další informace viz bezpečnostní list

SKLADOVÁNÍ

- Při teplotě mezi 10°C a 35°C, chránit před nepřízní počasí
- Po dobu 6 měsíců od data expedice výrobku v neporušeném originálním obalu