

NÁVOD PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ VÝROBKU

PRIMER 2206

Jednosložkový primární nátěr na bázi polyuretanového polymeru

OBLASTI POUŽITÍ

- Primer 2206 slouží jako primární nátěr pod polyuretanové zálivky na beton a asfaltové podklady

DEFINICE

- jednosložkový výrobek
- výborná adheze

CHARAKTERISTIKA

- | | |
|---|---|
| ➤ Klasifikace AFNOR | Skupina 1 / třída 6 a |
| ➤ Složení | ředěný polyuretan |
| ➤ Hustota při 20°C | 1,00±0,05 |
| ➤ Tvrdost dle stupnice Persoz po 7 dnech | ≥ 90s |
| ➤ Viskozita při 25°C (AFNOR kalíšek č. 4) | 10 – 20 s |
| ➤ Adhezní pevnost k betonu | > 1,5 MPa |
| ➤ Ohyb na trnu o průměru 2 cm | bez poruchy |
| ➤ Adhezní pevnost k asfaltovému podkladu | Trhací test musí skončit destrukcí podkladu |
| ➤ Zbarvení | jantarově žlutý |

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

- betonový podklad musí být čistý, suchý a souvislý
- minimální věk podkladu: - cementový beton: 28 dní
- asfaltový podklad: 28 dní
- beton a podklady obsahující aditiva nebo prostředky pro úpravu povrchu musejí být předem otestovány na adhezi a je potřeba počkat 15 dní, než systém úplně zpolymerizuje, aby mohly být učiněny závěry.
- je potřeba dosáhnout odolnosti proti odtržení vyšší než 1,5 MPa nebo dosáhnout destrukce podkladu
- Upozornění: pro více informací týkajících se podkladu a jeho přípravy zkontaktovat náš dokument „Technika přípravy a charakteristika podkladu“.
- naše rady nemohou v žádném případě nahradit profesionální doporučení uvedená v DTU 59.3 „Barvy na vozovky“, na kvalitu a přípravu povrchů před vlastním nátěrem

Podmínky aplikace

- minimální teplota (podkladu a prostředí): +5°C a zároveň 3°C nad rosným bodem
- vyhněte se stříkání v interiéru

Aplikace

- aplikace válečkem s dlouhým vlasem pro větší plochy, štětcem a kartáčem pro spáry, nebo stříkáním (pouze v exteriéru, s patřičnou ochranou).
- spotřeba: 150 až 200 g/m²
25 až 30 g/ml (pro spáry)

Čištění nářadí

- dříve než ztverdne pomocí IR 2000 nebo jakýchkoliv ředidel na polyuretan

APLIKACE

- nanést ACCOPLAST USB-2 nejdříve za 30 min, maximálně 4 hodiny po aplikaci primeru. Po uplynutí této doby je nutné aplikovat druhou vrstvu Primeru 2206, jinak se ACCOPLAST bude odlepovat

BALENÍ

- plechovky 5 kg

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Při manipulaci je nezbytné přísně dodržovat hygienická pracovní pravidla: větrané místnosti, nosit rukavice a brýle
- Další informace viz bezpečnostní list

SKLADOVÁNÍ

- Při teplotě mezi 5°C a 35°C, chránit před nepřízní počasí
- Po dobu 6 měsíců od data expedice výrobku v neporušeném originálním obalu