

NÁVOD PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ VÝROBKU

PRIMER B

Rozpouštědlový epoxidový primer

OBLASTI POUŽITÍ

- Primer B slouží jako primární nátěr na beton a asfaltové podklady pro tmely aplikované za tepla na bázi asfaltového polymeru Accoplast BSP a Accoplast E.

DEFINICE

- Připraven k okamžitému použití
- Aplikace za studena
- Rychlé schnutí

CHARAKTERISTIKA

- | | |
|---|---|
| ➤ Klasifikace AFNOR | Skupina 1 / třída 8c |
| ➤ Složení | ředidlový jednosložkový epoxidový výrobek |
| ➤ Hustota při 23°C (NF EN ISO 2811) | přibližně 900 kg/m ³ |
| ➤ Viskozita AFNOR při 23°C (NF EN ISO 2431) | přibližně 45 s |
| ➤ Bod vzplanutí | 23°C |
| ➤ Tvrdost Persoz po 7 dnech při 23°C (NF EN ISO 1522) | přibližně 55 s |
| ➤ Doba schnutí při 23°C | minimálně 1 hodina |

ZPŮSOB POUŽITÍ

Podklad a příprava

- podklad musí být čistý, suchý a souvislý
- podklady musejí být dokonale připravené

Aplikace

- dobře promíchat Primer B v plechovce
- aplikovat štětcem, kartáčem nebo pistolí
- nedávat silnou vrstvu
- při aplikaci zálivky musí být Primer B úplně suchý
- spotřeba: 100 – 150 g/m², vrstva musí být velmi tenká
- minimální teplota (podkladu a vzduchu): +5°C a 3°C nad rosným bodem

Čištění nářadí

- dříve než ztvdne pomocí ředidla D752

BALENÍ

- plechovky 5 kg

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Při manipulaci je nezbytné přísně dodržovat hygienická pracovní pravidla: větrané místnosti, nosit rukavice a brýle
- Další informace viz bezpečnostní list

SKLADOVÁNÍ

- Při teplotě mezi 5°C a 35°C, chránit před nepřízní počasí
- Po dobu 1 roku od data expedice výrobku v neporušeném originálním obalu